

# iD Click Ultimate 70

## Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu	EN ISO 10582	Heterogeniczne pokrycie podłogowe PCW
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Charakterystyka techniczna	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	EN ISO 24346	6,50 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,70 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	10600 g/m <sup>2</sup>
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	EN ISO 10582	Typ I
Zabezpieczenie powierzchni		TEKTANIUM®
Struktura synchroniczna		Tak
Fazowanie krawędzi		4-stronne
Sposób instalacji		Click
Oznaczenie CE	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0197-0058-DoP-2022-11
Właściwości techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,15% Średnia zmierzona wartość: ≤ 0,10%
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤  1  mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Średnia zmierzona wartość: ≤ 0,02 mm
Oddziaływanie kótek krzesel	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Redukcja dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C (≤ 85 dB)
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,07 m <sup>2</sup> •K/W
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Dobra
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Antypoślizgowość	EN 13893	Class DS (μ ≥ 0,30)
Wytrzymałość zamka	EN ISO 24345	≥ 50 N/50 mm
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy	Norma	Wartość Tarkett
Możliwość recyklingu w ramach ReStart®		Tak
Zawartość recyklatu	ISO 14021	20%
Ślad węglowy (Cradle-to-Gate, EPD moduł A1-A3)		12,26 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Całkowity ślad węglowy (EPD modułu A-D, scenariusz użytkowy – recykling)		6,41 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Całkowita emisja LZO	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )
Wymiary i kolory		
Deski	Deska 1200 x 200,5 mm - 5 desek = 1,203 m <sup>2</sup> /opakowanie - 60 opakowań/paletę Deska 1200 x 306 mm - 3 deski = 1,102 m <sup>2</sup> /opakowanie - 69 opakowań/paletę Deska 1500 x 243 mm - 3 deski = 1,094 m <sup>2</sup> /opakowanie - 69 opakowań/paletę	
Płytki	Płytką 640 x 320 mm - 7 płytek = 1,434 m <sup>2</sup> /opakowanie - 52 opakowań/paletę Płytką 960 x 480 mm - 3 płytki = 1,382 m <sup>2</sup> /opakowanie - 54 opakowań/paletę	
Dostępne wzory	43	



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (07/04/2022). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.