

Trentino xf²™ Silencio (3,8 mm)

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN 686	Wykładziny z linoleum na spodzie piankowym
Klasyfikacja mieszkaniowa	ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	33 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	41 Umiarkowane natężenie ruchu
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Ochrona powierzchni		xf ² ™
Grubość całkowita	ISO 24346	3,80 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3450 g/m ²
Elastyczność	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Średnia zmierzona wartość : 20 mm ø
Gwarancja obiektowa (w latach)		10 lat
Właściwości techniczne wymagane do Znakowania CE	Norma	Wartość Tarkett
Oznaczenie CE		EN 14041
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0200 0027 DoP 2013 07
Reakcja na ogień - klejone na palnym podłożu	EN 13501-1	Cfl-s1
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Antystatyczność	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodnictwo termiczne (in W/m•K)	EN 12524	0.17
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2	19 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa A (≤ 65 dB)
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Odpowiednia dla krzeseł biurowych z kółkami typu W (Norma EN 12529).
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporny na rozcieńczone kwasy, oleje, rozpuszczalniki i zasady
Ogrzewanie podłogowe		Tak (maximum 27°C)
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.30 mm Średnia zmierzona wartość : 0,20 mm
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Wolne od ftalanów	CEN ISO / TS 16181	100% produkcja wolna od ftalanów
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie		Dostępne
Nadające się do recyklingu		Tak
Zawartość składników naturalnych		83 %
Zawartość składników Szybko odnawialnych		65 %
Całkowita ilość recyklatu		40 %
Zatwierdzono przez British Allergy Foundation		Tak
EPD		Dostępne
Klasa emisji RTS		M1
Wzory i wymiary		
Rolka		Rolka 2 x ≤32 m
Dostępne wzory		10



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (03/02/2022). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.