

ICONIK 280Tex (podkład tekstylny)

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 26986	Spienione (amortyzujące) pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu)
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	32 Średnie natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	EN ISO 10874	41 Umiarkowane natężenie ruchu
Zawartość spoiwa	ISO 11638	Typ I
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	ISO 24346	2,80 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,35 mm
Waga całkowita	ISO 23997	1760 g/m ²
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Cfl-s1
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS ($\mu \geq 0,30$)
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie ciepłe	ISO 10456	0,030 m ² •K/W
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
Oddziaływanie kółek krzesła	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔL_w	EN ISO 717-2	19 dB
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość : ≤ 0.15 %
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Nadaje się do recyklingu		Tak
ReStart® Ready		Tak
Całkowita zawartość recyklatu		17 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		5,50 kg CO ₂ e /m ²
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m ³)
Klasyfikacja BREEAM		A+
Emisja formaldehydu		E1
EPD		Dostępne
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie		Dostępne
SCS Floorscore		Tak
Francuski certyfikat emisji LZO		A+
Zatwierdzono przez British Allergy Foundation		Tak
Wzory i wymiary		
		Rolka 2 x 20 m
		Rolka 2 x 25 m
		Rolka 3 x 20 m
		Rolka 3 x 25 m
		Rolka 4 x 20 m
		Rolka 4 x 25 m
Dostępne wzory		105



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (05/09/2023). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.